

- **Sistema Bicomponente :**
- **Lortex** – Mistura A + B em partes iguais.
Dureza de 25 até 40 Sh A . Várias viscosidades. Logo tempo aberto de até 8 h.
Alternativa: Componente B + Lorcat P1000
(2% a 3%)
- Cura somente com temperatura acima de 100°C, (ideal 170 °C a 220 °C)
Através de soprador, “flash cure”, túnel ou estufa. Cura mais rápida quanto maior a temperatura.
- **Aplicações:** Estamparia textil